2077 Bd des villes jumelées
16400 La Couronne

contact@hydrofabric.fr
Tel. 05 45 90 52 15
Fax. 05 45 90 59 76
https://www.hydrofabric.com



- Aspect: liquide blanc laiteux
- Matière active: 20%
- PH: 8.5
- Consommation: 20m²/litre par couche pour la protection

Protection: avec un applicateur, appliquer deux couches de Belfloor pur en les croisant. Attendre que la première couche soit bien sèche avant d'appliquer la seconde.
Comme nettoyant autolustrant: diluer Belfloor à 2% (20cl pour 10 litres d'eau) et appliquer avec une frange ou à l'autolaveuse.
Comme rénovateur des sols protégés: diluer Belfloor à 20-30% (2-3 litres pour 10 litres d'eau) en fonction du degré de brillance souhaité, de l'état d'usure de la couche à renouveler et de la fréquence des lavages effectués. Appliquer la solution à l'aide d'un pulvérisateur en polissant avec une monobrosse équipée d'un disque blanc ou rouge.

Protection & Entretien KITER

BELFLOOR 5L

Ref. BELFLOOR_5L

Belfloor est une métallisation acrylique autolustrante qui peut être utilisée aussi bien comme **protection pour les sols non protégés que le lustrage rapide et l'entretien des sols protégés.** Belfloor est un **produit multi usage**: il **lave et cire** le sol en une seule opération. L'utilisation de Belfloor permet de prolonger la durée de la métallisation et de réduire la fréquence des opérations de décapage et traitement. Les substances actives de Belfloor sèchent sans laisser de traces et déposent sur le sol une **pellicule protectrice brillante, antidérapante, résistante à la pénétration de la saleté et facile à décaper.**
Belfloor peut être utilisé:

- pour la **protection des sols poreux**, synthétiques ou en pierre naturelle, non traités, pour donner une protection très brillante, antidérapante, résistant au trafic et facile à décaper.

- comme **nettoyant cirant autolustrant** pour le lavage et le renouvellement du film protecteur des sols protégés.

- pour la remise en état des sols protégés avec la **spray méthode**.

Données techniques	
Conditionnement	**5L**
UC	**4**